

INFORMATIONS POUR LES SACS EN PLASTIQUE DES RECYCLEURS DE SOLVANT

FICHE TECHNIQUE*	
Description	Valeur
Résistance à la traction	75.15 kPa
Élongation jusqu'à rupture	170 %
Élongation jusqu'à rupture	9 %
Module sécant	3 000 kPa
Point de fusion (DSC)	256° C
Température de déflexion à 66 psi	232° C
Température de déflexion à 264 psi	82° C
Gravité spécifique	1.14
Rendement à 1.0 mm	167.5 kPa
Température en utilisation continue	232° C
Épaisseur du matériel	2 mil
Couleur	Teinte bleue
Grandeur	Plusieurs grandeurs disponibles
Resistance	À la plupart des solvants

*Valeurs rapportées à 0,2% d'humidité

